

**Thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru.****Funkce:**

Plnivo penetrací TopStone a vybraných uzavíracích vrstev TopStone.

Možnost využití:

- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O vytvoříme tmelící hmotu na přetmelení drobných výtlučků, prasklin, póru, spár apod.
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O je možné realizovat malé požlábký ve styku podlaha/stěna
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O je možné hmotu použít jako lepidlo
- z chemického hlediska je možné plnit epoxidy, polyuretany, vinylestery, polyestery

Výhody:

- jednoduchá aplikace
- plnění vybraných hmot TopStone do požadované konzistence
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O tmelení vodorovných i svislých ploch

Vlastnosti:

- thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení	10kg pytel
Velkoobchodní balení	10kg pytel

Skladování:

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke znehodnocení jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

Nasypte do požadované hmoty a důkladně promíchejte. Plnění dle požadované konzistence materiálu. Plnění doporučujeme nejdříve otestovat.

Návod k vytvoření tmele vhodného k zatěsnění drobných výtlučků a pórů:

Smíchejte již důkladně promíchaný TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O s TopThix v poměru cca 10 až 15:1. Aplikace ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Tmelit lze jak vodorovné tak i svislé plochy.

Použití: tmelení prasklin, tmelení drobných výtlučků, tmelení spár, tmelení svislých ploch, malé požlábký, lepení

Technická data:

Velikost částic polymeru	cca 100 μm
Specifická hmotnost	0,95 g / cm ³

Upozornění:

Nenechávejte obal dlouhodobě otevřený, co nejdříve jej uzavřete. V místech se zvýšenou cirkulací vzduchu může dojít k rozprášení TopThix do prostoru.



TopThix BL 200 thixotropní plnivo



Thixotropní plnivo na bázi speciálního polymeru.

Funkce:

Plnivo penetrací TopStone a vybraných uzavíracích vrstev TopStone.

Možnost využití:

- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O vytvoříme tmelící hmotu na pretmelení drobných výtlučku, prasklin, póru, spár apod.
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O je možné realizovat malé požlábky ve styku podlaha/stena
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O je možné hmotu použít jako lepidlo

Výhody:

- jednoduchá aplikace
- plnění vybraných hmot TopStone do požadované konzistence
- po smíchání s TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O tmelení vodorovných i svislých ploch

Vlastnosti:

- thixotropní plnivo

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení	10kg pytel
Velkoobchodní balení	10kg pytel

Skladování:

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke znehodnocení jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

Nasypte do požadované hmoty a důkladně promíchejte. Plnění dle požadované konzistence materiálu. Plnění doporučujeme nejdříve otestovat.

Návod k vytvoření tmele vhodného k zatěsnění drobných výtluků a pórů:

Smíchejte již důkladně promíchaný TopStone EP01, EP01-EKO, EP02, EP02-EKO, EP02 O s TopThix v požadovaném poměru. Aplikace ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Tmelit lze jak vodorovné, tak i svislé plochy.

Použití: tmelení prasklin, tmelení drobných výtluků, tmelení spár, tmelení svislých ploch, malé požlábky, lepení

Technická data:

Velikost částic polymeru	cca 11-50 μm
Specifická hmotnost	2,2 g/cm ³

Upozornění:

Nenechávejte obal dlouhodobě otevřený, co nejdříve jej uzavřete. V místech se zvýšenou cirkulací vzduchu může dojít k rozprášení TopThix BL200 do prostoru.

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
stavebnachemia.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE: