

TopStone PLASTBETON

Opravná sada

TOPSTONE®

Mísící poměr A:B:C 2,1 : 1 : 12,4

Obsah balení: složka A+B+C, míchátko, štětec, stěrka, rukavice, smirkový papír

Plastbeton je víc než 3x pevnější než beton, dle ztuhnutí až 80Mpa!



Sada TopStone Plastbeton



Přiloženým brusným papírem očistíme opravovaný povrch, následně přiloženým štětcem očistíme povrch od prachu



Nalijeme složku A a složku B do kbelíku a důkladně promícháme přiloženým dřevěným míchadlem (cca 3minuty)



Přiloženým štětcem natřeme smíchanou hmotu na opravovaná místa



Speciální plnivo sl.C vsypeme do kbelíku s již namíchanou hmotou a důkladně promícháme buď přiloženým dřevěným míchadlem nebo elektrickým míchadlem



Připravenou směs nanášíme a důkladně uhladíme přiloženou stěrkou či ocelovým hladítkem (pracujeme rychle, směs se musí zpracovat do 30minut od namíchání)

Povrch je pochůzí cca za 1,5 hodiny (dle teplot a tloušťky)

Bez vody a rozpouštědel. 1kg koupíte 1kg máte na podlaze.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01

Česká republika

+420 580 582 580 | info@topstone.cz

stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123

921 01 Piešťany

+421 918 459 563 | info@topstone.sk

stavebnachemia.topstone.sk



Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením

Funkce:

Oprava minerálních povrchů, vyrovnávky

30.1.2020 ver. 6

Výhody:

- 3 x pevnější než beton
- bez smrštění – bez rozpouštědlový
- finální povrch v šedé barvě
- penetrace a plastbeton v jednom balení
- rychlé vytvrzení v řádech hodin dle teplot
- jednoduchá aplikace
- aplikační a ochranné nářadí již v balení

Možnosti využití:

- vysprávký výtlučků
- vyrovnávky povrchů od 1mm
- výplň nefunkčních dilatací
- kotvení a zalívání různých prvků
- vytváření klínů a nájezdových ramp, apod.

Vlastnosti:

Trísložkový epoxidový, bez rozpouštědel a nonylfenolu, šetrný k životnímu prostředí.

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení

10 kg netto hmoty

Spotřeba se liší dle tvaru a velikosti opravovaných ploch.

Součásti balení je míchátko, štětec, sěrka, rukavice, smrkový papír, míchací nádoba

Praktické balení vše v jednom!

Skladování:

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke znehodnocení jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

Postupujte dle fotonávodů Topstone Plastbeton nebo videa:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZcHazljM3C4>

Doba zpracovatelnosti 30 minut.

Technická data směsi:

Pevnost: dle zhutnění až 80Mpa

Technická data pojiva:

Doba zpracovatelnosti	30 min
Pevnost v tlaku	55 MPa
Pevnost v ohybu	40 MPa
Specifická hmotnost	1,46kg / l
Přilnavost k betonu	2,97 MPa
Reakce na oheň	BřS1
Protiskluznost (za sucha - mokra)	Splňuje (≥ 0,5) podle ČSN 74 4505
Spotřeba	0,3 - 3,5kg/m² dle savosti podkladu

Mísící poměr A : B dle váhy 2,1:1:12,4 nebo dle etikety na obalu.

Bezpečnost

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A9 a sl. B8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO2, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
stavebnachemia.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE: