

**Obsah balení:** složka A (pryskyřice)+B (tvrdidlo)+C (písek), míchátko, štětec, stěrka, rukavice, smirkový papír

**Plastbeton je víc než 3x pevnější než beton, dle ztuhnutí až 80Mpa!**



Sada TopStone  
Plastbeton



Příloženým brusným papírem  
očistíme opravovaný povrch,  
následně přiloženým štětcem  
očistíme povrch od prachu



Nalijeme složku A a složku  
B do kbelíku a důkladně  
promícháme přiloženým  
dřevěným míchadlem (cca  
3minuty)

**Vytvrzení bez smrštění, ideální výplň prasklin a nefunkčních dilatací.**



Příloženým štětcem  
natřeme smíchanou hmotu  
na opravovaná místa



Speciální plnivo sl.C  
vsypeme do kbelíku s již  
namíchanou hmotou a  
důkladně promícháme buď  
přiloženým dřevěným  
míchadlem nebo  
elektrickým míchadlem



Připravenou směs nanášíme  
a důkladně uhladíme  
přiloženou stěrkou či  
ocelovým hladítkem  
(pracujeme rychle, směs se  
musí zpracovat do 30minut  
od namíchaní)

Povrch je pochůzí cca za 1,5 hodiny (dle teplot a tloušťky)

**Bez vody a rozpouštědel. 1kg koupíte 1kg máte na podlaze.**

### VÝROBCE

**TOPSTONE s.r.o.**

Družstevní 442, Hranice, 753 01

Česká republika

+420 580 582 580 | info@topstone.cz

stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

### VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika

**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**

prevádzka Vrbovská cesta 123

921 01 Piešťany

+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk

stavebnachemia.topstone-sk.sk



## Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením

### Funkce:

Oprava minerálních povrchů, vyrovnávky

**28.06.2023 ver. 7**

### Výhody:

- 3 x pevnější než beton
- bez smrštění – bezrozpouštědlový
- finální povrch v šedé barvě
- rychlé vytvrzení v řádech hodin dle teplot
- jednoduchá aplikace
- aplikační a ochranné nářadí již v balení

### Možnosti využití:

- vysprávký výtlučků
- vyrovnávky povrchů od 3mm
- výplň nefunkčních dilatací
- kotvení a zalívání různých prvků - vytváření klínů a nájezdových ramp, apod.

### Vlastnosti:

Třísožkový epoxidový, bez rozpouštědel a nonylfenolu, šetrný k životnímu prostředí.

### Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení

10 kg netto hmoty

Spotřeba se liší dle tvaru a velikosti opravovaných ploch.

Součásti balení je míchátko, štětec, stěrka, rukavice, smirkový papír, míchací nádoba

**Praktické balení vše v jednom!**

### Skladování:

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke znehodnocení jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

### Návod na použití:

Postupujte dle fotonávodů Topstone Plastbeton nebo videa:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZcHazljM3C4>

**Doba zpracovatelnosti 30 minut.**

### Technická data směsi:

Pevnost: dle zhutnění až 80MPa

### Technická data pojiva:

Doba zpracovatelnosti	30 min
Pevnost v tlaku	55 MPa
Pevnost v ohybu	40 MPa
Specifická hmotnost	1,46kg / l
Přilnavost k betonu	2,97 MPa
Reakce na oheň	B <sub>r</sub> S1
Protiskluznost (za sucha - mokra)	Splňuje (≥ 0,5) podle ČSN 74 4505
Spotřeba	0,3 - 3,5kg/m <sup>2</sup> dle savosti podkladu

Mísící poměr A : B : C dle váhy 2:1:12,1 nebo dle etikety na obalu.

### Bezpečnost

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A9 a sl. B8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO<sub>2</sub>, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
[stavebnichemie.topstone.cz](mailto:stavebnichemie.topstone.cz)

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
[stavebnachemia.topstone-sk.sk](mailto:stavebnachemia.topstone-sk.sk)

**PARTNER / PRODEJCE:**