



## Jednokomponentní přísada

### Funkce:

Slouží k urychlení vytvrzení penetrací, plastbetonů, plastmalt, injektáží apod.

### Výhody:

- ušetření nákladů za prostoje
- rychlejší uvedení povrchu do provozu
- možná realizace za nižších teplot

### Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Maloobchodní balení	1 kg
Velkoobchodní balení	5 kg

### Možnost využití:

- urychlení produktů TopStone řady EP01 EP02 a EP01-EKO, EP02-EKO

### Vlastnosti:

- čirá až nažloutlá nízkoviskózní přísada do epoxidů, bez rozpouštědel

### Návod na použití:

	Akcelerátor - dávkování ze sl. B hmoty	Nelepí, jemně brousitelný přetíratelný		Tvrdý, brousitelný	
		16°C	23°C	16°C	23°C
Tenký nátěr	max. 10 %	6 hod.	5 hod.	8 hod.	7 hod.
Hrubý nátěr, záškrab	max. 10 %	5 hod.	3,5 hod.	7 hod.	6 hod.
Plastbeton cca 1cm	max. 10 %	3 hod.	2,5 hod.	6 hod.	5 hod.

**POZOR: Při aplikaci větší dávky Akceleratoru než je doporučeno dojde k mírné odchylce odstínu dopigmentovaných penetrací a nelze garantovat ani ostatní parametry hmoty.**

Například 10% akcelerace hmoty EP02: mísicí poměr hmoty EP02 A:B = 1,7:1 - míchané množství 3 kg = Sl.A-1,89 kg a Sl.B-1,11 kg + TopStone Akcelerator 10% ze sl. B = 0,11 kg. **Tzn. celkové namíchané množství je 3,11 kg hmoty.**

**Pozor!!! Vzhledem k tomu, že se nám urychlí výsledné vytvrzení produktu, tak se nám zkracuje doba zpracovatelnosti u daného produktu, který akcelerujeme. Po smíchání ihned aplikujeme v případě potřeby si mícháme po menším množství. Dle teplot se může doba zpracovatelnosti zkrátit i na 10 minut.**

### Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

**TOPSTONE s.r.o.**  
 Družstevní 442, Hranice, 753 01  
 Česká republika  
 +420 580 582 580 | info@topstone.cz  
 stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
 prevádzka Vrbovská cesta 123  
 921 01 Piešťany  
 +421 918 459 563 | info@topstone.sk  
 stavebnachemia.topstone.sk

**PARTNER / PRODEJCE:**