

TOPVITAL PLUS

Epoxidový revitalizační nátěr do interiéru

17.06.2024 | VERZE 1

VÝHODY

- Vysoká chemická a mechanická odolnost
- Obnovení lesku
- Použití v interiéru
- Prodloužení životnosti povrchu



**Snadná
tvarovatelnost**



**Ekologická
nezávadnost**



**Jednoduchá a rychlá
realizace**



Snadná údržba



Vysoká odolnost

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Revitalizace kamenných koberců na vodorovných plochách v interiéru.

Vhodné pro říční a mramorové kamenivo.

Společně s materiálem TopStop Interiér lze použít pro zvýšení protiskluznosti povrchu.

Vhodné na revitalizaci původního pojiva – EpoStone Clear.

Omezení:

Kamenivo musí být suché. Mokrý kamenivo může způsobit zabělení pojiva. Povrch musí být před aplikací revitalizačního nátěru vyčištěn, zbaven prachu, nečistot a mastnoty.

Neaplikovat v exteriéru.

Balení:

Maloobchodní 1,25 kg

Skladování:

24 měsíců od data výroby při teplotách +5 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

Otevřené balení co nejdříve spotřebovat (pojivo reaguje se vzdušnou vlhkostí).

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

Podklad zbavíme nečistot a nesoudržných částí, očistíme vlhkým hadříkem. Mastné skvrny či jiné chemické znečištění odstraníme acetonem a to následovně. Aceton si nalejeme do lakovací vaničky, tvrdý rýžový kartáč namočíme do Acetonu, necháme ho okapat a poté povrch čistíme. Toto opakujeme, dokud není celý povrch důkladně očištěn. Aceton nesmíme nikdy na povrch nalívat!

Vyčištěný povrch necháme 24 hodin vyschnout.

Aplikace:

Důkladně promícháme složku A se složkou B nejméně po dobu 2 - 3 minut. Takto promíchanou směs (A + B) nalijeme do připravené lakovací vaničky. Materiál aplikujeme válečkem nebo štětcem. Materiál nikdy do kamínků nevléváme.

Váleček před použitím vždy zbavíme přebytečného pojiva otřením o lakovací mřížku. Spotřeba na 1 m² je 0,3 kg/m².

Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopVital Plus přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Vlhkost významně ovlivňuje vytvrzení. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní listy TopVital Plus složka A, složka B

ZPRACOVATELSKÁ DATA

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Mísící poměr A : B | 1,7 : 1 |
| Spotřeba | 0,3 kg/m ² |
| Zpracovatelnost | 50 minut při +20 °C |
| Plná zatížitelnost | 7 dní při +20 °C |
| Přidržnost k betonu | ≥1,5 MPa |
| Pochůznost | 24 hodin při +20 °C |
| Aplikační teplota | od +10 °C do +30 °C |

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.