

TOPCONNECT

07.01.2025 | VERZE 1

Speciální jednosložkový UV stabilní SMP polymer určen k hydroizolaci kritických detailů a prostupů

VÝHODY

- Jednosložkový materiál - jednoduchá aplikace
- Vysoká tažnost
- Překlenuje trhliny
- Odolnost vůči mrazu
- Výborná přídržnost k minerálním podkladům
- UV stabilní



**Snadná
tvarovatelnost**



**Ekologická
nezávadnost**



**Jednoduchá a rychlá
realizace**



Dlouhá životnost



Snadná údržba



UV stabilní

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Izolace v exteriéru – detaily střech, teras, balkonů, prostupy zábradlí, trubek.

Izolace v interiéru – detaily podlah a stěn v kuchyních, koupelnách, ve sklepech.

Omezení:

Podklad musí být suchý. Pokud by byl podklad mokrý, může dojít k pění materiálu.

Balení:

Maloobchodní kartuš 300 ml

Skladování:

12 měsíců od data výroby při teplotách +5 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě. Otevřené balení co nejdříve spotřebovat (reaguje se vzdušnou vlhkostí).

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a nosný. Podklad musí být zbaven prachu, nečistot, nesoudržných částí, starých nátěrů a mastných/olejových skvrn.

Pro velmi porézní a savé povrchy použijte penetraci TopFix (návod v TL TopFix). TopConnect aplikujte nejdříve po 12 hodinách od aplikace penetrace, nejpozději však do 24 hodin od nanesení penetrace.

Aplikace:

Pomocí kartuše naneste vrstvu materiálu, tu poté pomocí štětce, zubové stěrky, či válečku rozetřete do požadovaného tvaru a tloušťky vrstvy. Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy nátěru. Technologická pauza mezi vrstvami je alespoň 6 hodin.

SPOTŘEBA	
Šířka x tloušťka v mm	Počet metrů na jedno 300 ml balení
50 x 2 mm	3 metry
60 x 2 mm	2,5 metru

Upozornění:

Aplikace pouze na suchý povrch. Chránit před deštěm a vzdušnou vlhkostí. Během aplikace a vytvrzování nesmí TopConnect přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Vlhkost významně ovlivňuje vytvrzení. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní listy TopConnect

ZPRACOVATELSKÁ DATA	
Spotřeba	1,5 kg/m ² na vrstvu, celkem aplikovat 2 vrstvy
Zpracovatelnost	40 minut při 20 °C
Plná zatížitelnost	48 hodin při +20 °C
Přidržnost k betonu	≥ 1,5 MPa
Pochůznost	24 hodin při +20 °C
Aplikační teplota	od +10 °C do +30 °C

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.