



TOPSTOP

05.06.2026 | VERZE 1

Speciální protismykové plnivo pro docílení vyšší protiskluznosti kamenných koberců

VÝHODY

- Vyšší bezpečnost pohybu
- Dlouhá životnost
- Transparentní – nemění barvu
- Dobrá údržba oproti jiným protismykovým systémům
- Pochozí pro bosou nohou
- Estetické protismykové řešení



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace



Ekologická nezávadnost



Snadná tvarovatelnost

SPECIFIKACE

Možnost využití:

V exteriéru i interiéru, na vodorovné plochy z kamenného koberce. Zejména schody a trvale mokré plochy.

Omezení:

Vhodné dávkování je 50 g/m². Pokud použijeme nižší spotřebu, protiskluzné vlastnosti nemusí být dostatečné.

Upozorňujeme, že může dojít ke zhoršení úklidu povrchu.

Balení:

Maloobchodní 0,5 kg

Velkoobchodní 3 kg

Skladování:

24 měsíců od data výroby při teplotách nad +10 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

APLIKAČNÍ ČÁST

Aplikace:

A) Při pokládce kamenného koberce

Do „živého“ povrchu se provede vhoz materiálu TopStop tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsnit (co nejdříve po položení kamenného koberce) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m², dle požadované drsnosti), čímž dojde k zakotvení na povrchu kamenného koberce.

B) Dodatečně na již hotový povrch - při aplikaci revitalizačního nátěru

1. Příprava podkladu, zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, celý povrch vysát a odmastit Acetonem. Kamenný koberec nechat alespoň 48 hodin vyschnout.
2. Promíchání příslušného revitalizačního nátěru dle technického listu.
3. Na připravený čistý a suchý povrch nanášet válečkem nebo štětcem připravený revitalizační materiál.
4. TopStop vsypat do „živého“ povrchu – provede se vhoz materiálu TopStop tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsnit (co nejdříve po aplikaci revitalizačního nátěru) a nechá se volně dopadnout.
5. Spotřeba cca 50 g/m² dle požadované drsnosti.

Upozornění:

TopStop aplikujeme do živého pojiva nebo revitalizačního nátěru přesypáním povrchu. Nikdy nevmícháváme TopStop do pojiva nebo revitalizačního nátěru.

Bezpečnost:

viz. bezpečnostní list TopStop

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Spotřeba	50 g/m ²
Specifická hmotnost	2,45 – 2,55 g/cm ³
Plná zatížitelnost	7 dní při +20 °C
Aplikační teplota	od +10 °C do +30 °C
Velikost částic	400 – 600 μm

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.